



Manreal, S.A.

M-108, km. 5,6
✉ Apto. Correos 44
28864 Ajalvir (Madrid) España
Tel.: +34 91 884 45 00
Fax: +34 91 884 41 30
e-mail: manreal@manreal.com
http://www.manreal.com



Product: ALUMINIO (LACADO NITRO) 7 m + ADHESIVO + CELULOSA 40 g/m2 + LDPE 15 g/m2
LDPE 15 g/m2 + WHITE MG KRAFT 40 g/m2 + ADHESIVE + ALUMINIUM 7 m / LACQUER

Características/Property	Unidad/Unit	V.Nominal / Value	Metodo Ensayo/Method
GRAMAJE TOTAL GRAMMAGE	g/m2	76 +/- 4,6	ISO R536
GRAMAJE LDPE GRAMMAGE LDPE	g/m2	15 +/- 1,5	ISO R536
ESTALLIDO BURSTING STRENGTH	Kpa	150	ISO 2758
RES. TRACCIÓN (L) TENSILE STRENGTH (MD)	KN/m	3	ISO 1924/1
RES. TRACCIÓN (T) TENSILE STRENGTH (CD)	KN/m	1,6	ISO 1924/1
ALARGAMIENTO (L) ELONGATION (MD)	%	1,5	ISO 1924/1
ALARGAMIENTO (T) ELONGATION (CD)	%	3	ISO 1924/1

Acondicionamiento de Muestras (UNE 57001):
Test Climate: 50% RH / 23°C

Humedad Relativa 50% +/-2%
Temperatura 23°C +/-1°C

Adherencia A-B Conforme: El PE arranca fibra de papel (con celo)
Polyetilen Adhesion: Fibre Tearing bond (A-B)

Fecha/Date: 01- 2015
C. Calidad